

KARTA TECHNICZNA


PAPIER MASKUJĄCY W ROLACH

Celulozowy papier siarczanowy niebielony jednostronnie gładzony.

Produkt o wysokiej jakości.

PARAMETRY

PARAMETR			WARTOŚĆ PARAMETRU	METODA BADAŃ
Gramatura [g/m ²]			40	PN-ISO 536
Dopuszczalna tolerancja gramatury [g/m ²]			+2,0 -2,0	
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]	MD	typowe min	4,85 3,97	PN-EN-ISO-1924-2
	CD	typowe min	1,99 1,76	
Odporność na przetarcie [mN]	MD	typowe min	320 270	PN-EN-21974
	CD	typowe min	410 360	
Wytrzymałość na przepuklenie [kPa]		typowe min	240 190	PN-EN-ISO-2758
Absorpcja wody Cobb60 [g/m ²]		max	30	PN-EN-ISO-535
Wilgotność [%]		max	6-9	PN-EN-ISO-287

KARTA TECHNICZNA**OPAKOWANIE**

Nr Art.:	Opakowanie:	Opakowanie zbiorcze:
80534	120 cm / 280 m (40 g/m ²)	1
80537	90 cm / 280 m (40 g/m ²)	1
80536	60 cm / 280 m (40 g/m ²)	1
80535	30 cm / 280 m (40 g/m ²)	1

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.