

KARTA TECHNICZNA

Szpachlówka poliestrowa GLASS



Dwuskładnikowa szpachla poliestrowa z dodatkiem specjalnego ciętego włókna szklanego, podwyższającego wytrzymałość mechaniczną wyrobu. Zalecana do wypełniania ubytków i wzmacniania miejsc osłabionych korozją lub przedziewiałych. Posiada bardzo dobre właściwości wypełniające oraz dobrą przyczepność do podłoża. Ze względu jednak na twardą obróbkę i niską elastyczność znajduje zastosowanie do względnie niedużych powierzchni. Stanowi idealny podkład dla kolejnych warstw innej szpachli, która musi

być zastosowana w celu uzyskania gładkiej powierzchni. Jest niezastąpiona przy naprawie łodzi, przyczep campingowych itp.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

PODŁOŻE:

- ◆ Stal
- ◆ Laminaty poliestrowe
- ◆ Aluminium
- ◆ Podkłady akrylowe dwu- komponentowe
- ◆ Stare powłoki lakierowe
- ◆ Podkłady epoksydowe

UWAGA! Nie stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne (wash primer), jednokomponentowe akrylowe i nitrocelulozowe wyroby.

NA SZPACHLĘ GLASS MOŻNA NAKŁADAĆ:

- ◆ Szpachlówki poliestrowe RANAL
- ◆ Szpachlówkę natryskową UNI-SPRAY RANAL
- ◆ Podkłady akrylowe RANAL

KOLOR:

Szaro-beżowy

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:


- ◆ Powierzchnie stalowe odtłuścić, przeszlifować papierem ściernym P80-P120, odmuchać i ponownie odtłuścić.
- ◆ Powierzchnie aluminiowe odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną, odmuchać i ponownie odtłuścić.
- ◆ Podkład odtłuścić, przeszlifować papierem ściernym P220-P280, odmuchać i ponownie odtłuścić.

KARTA TECHNICZNA

- ◆ Stare powłoki odtłuścić, przeszlifować papierem ściernym P220-P280, odmuchać i ponownie odtłuścić.
- ◆ Laminaty poliestrowe odtłuścić, przeszlifować papierem ściernym P80-P120, odmuchać i ponownie odtłuścić.

Uwaga! Do odtłuszczania powierzchni należy zastosować zmywacz do usuwania silikonu RANAL oraz ściereczek antystatycznych RANAL.

PROPORCJE:



Szpachlówka: 100 części wagowych
Utwardzacz: 2-3 części wagowych


ZASADY POSTĘPOWANIA:



Składniki starannie wymieszać, zachowując proporcje. Szpachlówkę nakładać na przeszlifowane, oczyszczone i odtłuszczone podłoże. Nanosić za pomocą szpachli warstwy o grubości do 4-5 mm. Między nanoszeniami robić przerwy w celu utwardzenia się poprzedniej warstwy. Powierzchnię aluminiową należy uprzednio zmatowić za pomocą włókniny ścierniej. Przy obróbce „na mokro” warstwę szpachlówki należy dokładnie osuszyć.


Uwaga! Nie stosować w temperaturze poniżej 10°C.

CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZACZEM:



Od 4 do 7 minut w temperaturze 20°C.

CZAS SCHNIĘCIA:



20-30 minut w temperaturze 20°C.

Czas ten można skrócić poprzez wygrzewanie przez 10 minut w temperaturze nieprzekraczającej 60°C.

SZLIFOWANIE:



Zgrubne P80-P120

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH:

VOC II/B/b= 250g/L, VOC = 90 g/L

KARTA TECHNICZNA**CZYSZCZENIE SPRZĘTU:**

NITRO RANAL

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi
24 miesiące dla szpachlówki
12 miesięcy dla utwardzacza.

PRZEPISY BHP:

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE:

Art. Nr	Pojemność, kg	Opakowanie zbiorcze, szt:	Opakowanie zbiorcze, kg:
00403-3	0,25	30	9,50
00401-3	0,5	16	9,70
00404-3	1	6	6,90
00402-3	1,7	6	11,60

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.