

TECHNICKÝ LIST

Univerzální plnicí tmel PROFI



Tmel PROFIL je určený k vyplnění prohlubin a nerovností na povrchu před lakováním. Tento tmel určený pro nejnáročnější profesionály. Tmel je velmi elastický, díky čemuž může být používán na elementy náchylné k mechanickým vibracím. Lze jej nanášet v silných vrstvách, nenahraditelný při vyplňování výrazných úbytků, nepraská ani při vyšších vrstvách. Je měkký, díky čemuž se snadno nanáší a brousí. Je odolný teplotám vůči vysokým teplotám (od -30°C do +80°C). Díky vysoké přilnavosti jej lze použít i na pozinkovanou ocel. Obsahuje 2 složky: tmel (pigmenty a plniva v nasycené polyesterové pryskyřici) a tužidlo.

PRODUKT PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

PODKLAD:

- ◆ Ocel.
- ◆ Pozinkovaná ocel.
- ◆ Polyesterové lamináty.
- ◆ Hliník.
- ◆ Dvousložkový akrylový základní nátěr.
- ◆ Epoxidový nátěr.

POZOR! nepoužívejte přímo na reaktivní nátěry (wash primer), jednosložkové akrylové a nitrocelulóznové produkty.

NA TMEL PROFIL LZE NANÁŠET:

- ◆ dokončovací tmel FEIN RANAL.
- ◆ Stříkáčkový tmel ve spreji UNI-SPRAY RANAL.
- ◆ Akrylový základ RANAL.

BARVA:

Tmavě-běžová.

PŘÍPRAVA PODKLADU:


- ◆ Kovové povrchy je nutné odmastit, zbrousit brusným papírem P80-P120, ofouknout a znovu odmastit.
- ◆ Pozinkované a hliníkové povrchy je nutné odmastit, zmatnit brusnou tkaninou, ofouknout a znovu odmastit.
- ◆ Povrch je nutné odmastit, zbrousit brusným papírem P220-P280, ofouknout a znovu odmastit.

TECHNICKÝ LIST

- ◆ Polyesterové lamináty je nutné odmastit, zbrusit brusným papírem P80 - P120, ofouknout a znovu odmastit.

Pozor! Pro odstranění mastnoty je nutné použít odstraňovač silikonu značky RANAL a antistaticky hadřík RANAL.

POMĚRY MÍCHÁNÍ/ŘEDĚNÍ:



Tmel: 100 hmotnostních dílů
Tužidlo: 2-3 hmotnostní díly

Pozor! Vyvarujte se předávkování tužidla. Důsledkem toho může dojít ke změně barvy krycího laku. Produkt smíchaný s tužidlem se nesmí vlévat zpět do nespotřebovaného tmelu.


POSTUP:



Jednotlivé složky pečlivě promíchejte, dodržujte proporce (doporučuje se používat dávkovač tmelu), nakládejte pomocí špachtle. Špachtlí nakládejte na obroušený, očištěný a odmaštěný povrch. Tloušťka jedné vrstvy by neměla přesáhnout 4-5 mm. Mezi nanášenými vrstvami dělejte přestávky, aby se rozpouštědla odpařila.


Upozornění! Nepoužívejte při teplotách pod 10°C.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI SMĚSI:



Od 4 do 6 minut při teplotě 20°C.

DOBA SCHNUTÍ:



20 minut při teplotě 20°C.

Tuto dobu lze zkrátit zahříváním po dobu 10 minut při teplotě nepřesahující 60°C.

BROUŠENÍ:



Hrubé P80-P120
Finální P120-P240

OBSAH TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN:

VOC II/B/b= 250g/L, VOC = 90 g/L

TECHNICKÝ LIST**ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:**

NITRO RANAL.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Skladujte na tmavém a suchém místě mimo tepelných a zápalných zdrojů. Datum spotřeby v továrně uzavřeném obalu při teplotě 20 °C je:

24 měsíců pro tmel

12 měsíců pro tužidlo.

BOZP PŘEDPISY:

Podle bezpečnostního listu pro daný produkt.

BALENÍ:

Art. č.	Objem, kg	Kompletní balení, ks.:	Kompletní balení, kg.:
00205-1	1	6	6,90
00201-3	1,9	6	12,70
00207	3	4	13,10
00203-2	5,7	4	24,70

Poskytnuté informace jsou založeny na pečlivých laboratorních studiích a dlouholetých zkušenostech. Silná pozice na trhu neznámá, že nebudeme neustále kontrolovat kvalitu našich produktů. Naše společnost není odpovědná za konečné výsledky vyplývající z nesprávného použití.