

BARVA NA PLECHOVÉ DISKY

Lak se stříbrným kovovým leskem je určen k ochraně kovových pigmentů v laku ocelových disků. Výrobek se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí k podkladu, vysokou tvrdostí a výbornou chemickou a mechanickou odolností. Je navíc vysoce odolný vůči měnícím se povětrnostním podmínkám, účinkům silniční soli, pouličním nečistotám, měnícím se teplotám nebo nárazům od drobných kamínků.

PRODUKT PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!**BARVA VÝROBKU**

- ✓ Černý lesk
- ✓ Metalická stříbrná, výrazné zrna.
- ✓ Metalická stříbrná, drobné zrna.

POZOR! Lesk povlaku závisí na typu kovového zrna.

PODKLAD

- ✓ Ocel.
- ✓ Akrylový podklad.
- ✓ Epoxidový podklad.

POUŽITÍ

- ✓ Automobilové disky.
- ✓ Kovový povrch.
- ✓ Na dekorativní povrchové úpravy v průmyslu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

- ✓ Poklad je zbavit nečistot a mastnot.

POZOR! Pro odstranění mastnoty je nutné použít odstraňovač silikonu značky RANAL a antistaticky hadřík RANAL:

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Hustota (zhruba), kg/dm ³ :	0,95
Doporučená tloušťka jednotlivé vrstvy, μm:	30-40
Doba schnutí (při teplotě 20°C): stupeň č. 3 (na dotek suchý), h:	12
Teoretická spotřeba při tloušťce vrstvy 35 μm, dm ³ /m ² :	0,08
Obsah netěkavých složek (± 2), % obj.:	46
Doporučený počet vrstev:	1-2

POSTUP

Barvu v obalu důkladně promíchejte, dokud nezískáte příslušný odstín, tak aby nedošlo k usazování kovového pigmentu.

Aby se předešlo světelným rozdílům jednotlivých dávek, doporučuje se při přidávání ředidla každou další dávku laku připraveného pro nástřik naředit a to vždy přesně ve stejném množství.

Při lakování je nutné dodržovat:

- ✓ Teplota podkladu musí být nejméně 10 °C.
- ✓ Je nutné pravidelně větrat.


ZPŮSOB APLIKOVÁNÍ

Výrobek je dodáván s viskozitou: 80-100 s

Jednotlivá vrstva, vzduchový nástřik, po naředění do 25-30 s (10-15% akrylové ředidla značky RANAL):

průměr trysky: 1,2 – 1,5 mm

tlak stříkání: 3,0 – 3,5 atm

DOBA SCHNUTÍ

Může se začít opatrně používat po 24 h.

Opakované použití po 24 h.

Připraveno k plnému používání po 5 dnech.

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY:

VOC II/B/b= 500 g/L

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Doporučení: akrylové ředidlo nebo NITRO RANAL.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Datum spotřeby v továrně uzavřeném obalu při teplotě při teplotě 20 °C je 24 měsíců.

Skladujte na tmavém a suchém místě mimo tepelných a zápalných zdrojů.

BOZP PŘEDPISY

Podle bezpečnostního listu pro daný produkt.

BALENÍ

Č. ČLÁNKU	DRUH	OBJEM (ML)	KOMPLETNÍ BALENÍ (KS.)	KOMPLETNÍ BALENÍ (KG)
30524	ČERNÝ LESK	800		
30522	STŘÍBRNÝ, SILNÉ ZRNO	800		
30523	STŘÍBRNÝ, DROBNÉ ZRNO.	800		

Poskytnuté informace jsou založeny na pečlivých laboratorních studiích a dlouholetých zkušenostech. Silná pozice na trhu neznamená, že nebudeme neustále kontrolovat kvalitu našich produktů. Naše společnost není odpovědná za špatné výsledky vyplývající z nesprávného použití.