

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА



РЕАКТИВНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ

Реактивный антикоррозионный грунт изготовлен на основе высококачественных поливиниловых смол. Главные характеристики грунта - это превосходная адгезия к различным видам оснований и высокая анти-коррозийная защита, действующая также при повреждении покрытия (при образовании царапин и сколов лакового слоя). Предназначен для нанесения тонкими слоями. С целью получения оптимальной защиты рекомендуется использовать вместе с акриловыми грунтами RANAL.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!


МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:

- ◆ Сталь
- ◆ Оцинкованная сталь
- ◆ Алюминий

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- ◆ Стальные поверхности: обезжирить, провести сухую обработку P120 - P240, продуть и снова обезжирить.
- ◆ Алюминий: обезжирить, матировать Скотч-Брайтом. Снова обезжирить.
- ◆ Оцинкованные поверхности: обезжирить, матировать Скотч-Брайтом и снова обезжирить.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:



Грунт
Отвердитель


	По объему	По весу
Грунт	1	100
Отвердитель	1	80

НАНЕСЕНИЕ:

Нанести один или два мокрых слоя, оставляя время для испарения 5-10 минут после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. После 15 минут на реактивный грунт WASH PRIMER можно наносить акриловые грунты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:



DIN 4/20°C около 18-20 сек.


СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:



Ø1,2-1,5 мм, 3-4 бар


ВНИМАНИЕ! Толщина слоя около 5 – 10 мкм.

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:




При температуре 20° - 2 дня.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



5 – 10 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



При температуре 20°С - 15 минут.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOС II/В/с лимит = 780г/л,
VOС фактическое = 780 г/л

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

Красный

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:

1 литр грунта позволяет получить около 11,0 м² сухого слоя толщиной 10 мкм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:**

Растворители NITRO , разбавители для акриловых продуктов RANAL.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20⁰С составляет 24 месяца от даты производства для грунта. Для отвердителя, 24 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, л	Вес уп., кг	Количество в уп.
10901	1 L	9,80	6
10911	1 L отв.	15,20	6
10905	200 ml + отв. 200 ml	1,53	3

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.