

# **FICHA TÉCNICA**



# LACA NEGRA SPRAY

La laca acrílica de secado rápido con buenas propiedades de cubrimiento y buena adhesión al metal, plástico, vidrio y madera, entre otros. Es resistente a las condiciones atmosféricas, los productos químicos, la gasolina y la radiación UV. El producto se caracteriza por su alta cobertura, excelente adherencia y muy buena dureza superficial, resistente a los arañazos.

**iPRODUCTO PARA USO PROFESIONAL!** 

#### **PUEDE SER UTILIZADA EN LOS SUSTRADOS SIGUIENTES**

- ♦ Acero
- ♦ Aluminio
- ♦ Madera
- Base acrílica
- ♦ Metal
- ♦ Materia plástica

**¡Precaución!** Para superficies de plástico con difícil adherencia, usar promotor de adherencia RANAL.

## **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- ♦ Cobertura muy exacta de la superficie pintada.
- ♦ Alta resistencia a la abrasión y a las condiciones atmosféricas.
- ♦ Se puede usar tanto dentro como fuera.
- ♦ Se utilizaron gases inodoros.

### **COLOR**

- Brillo negro
- ♦ Mate negro.

### **MODO DE EMPLEO**

- ♦ Antes de utilizar hay que lijar la superficie con el papel de lija P600.
- ♦ Antes de aplicar, limpiar, secar y desengrasar la superficie.
- ◆ Agitar bien antes de la aplicación.
- ♦ Aplicar 2-3 capas individuales a una distancia de unos 30 cm.
- ♦ Entre capas hacer 5-10 minutos de descanso.
- ◆ Limpiar el pulverizador después de terminar de pintar inclinando el recipiente boca abajo y

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. Número de registro: 000029202

 Tel.: +48 34 329 45 03
 Łódzka 3
 www.ranal.pl

 Fax: +48 34 320 12 16
 42-240 Rudniki, PL
 ranal@ranal.pl





## **FICHA TÉCNICA**

presionando la válvula durante 5 segundos.

¡Precaución! Lo mejor es pintar en un ambiente seco, a una temperatura de 20°.

### **TIEMPO DE SECADO**

Secado al polvo: 15 min. Secado al tacto: 30 ÷ 40 min.

Secado total: 24 h

## **RENDIMIENTO TEÓRICO**

400 ml de pintura es suficiente para cubrir aproximadamente 2,0 - 2,5 m² de superficie.

## CONTENIDO DE COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES

II/B/e limit=840 g/l, VOC = 630 g/l

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un lugar oscuro y seco, lejo de fuentes de calor y fuego. La fecha de caducidad en en envases sellados de fábrica a 20°C es de 24 meses.

#### **REGLAS DE SST**

De acuerdo con la Ficha de Datos de Seguridad del Material para el producto.

### **ENVASE**

Art. No	Capacidad, ml	Embalaje, piezas.:	Peso del cartón, kg:
30507 [brillo]	400	12	5,20
30501 [mate]	400	12	5,20

La información suministrada se basa en una laboriosa investigación de laboratorio y muchos años de experiencia. Una posición sólida en el mercado no nos exime del control de calidad constante de nuestros productos. Sin embargo, no somos responsables de los resultados finales de un uso incorrecto.

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o.

Número de registro: 000029202 Tel.: +48 34 329 45 03 Łódzka 3 www.ranal.pl Fax: +48 34 320 12 16 42-240 Rudniki, PL ranal@ranal.pl

