

TECHNICKÝ LIST

BEZBARVÝ LAK 2K MAT



Dvousložkový matný lak s vysokým obsahem pevných látek a zvýšenou odolností proti poškrábání (SR - Scratch Resistant) - zaručující laku neměnný vzhled a odolnost.


Lak vytváří tvrdý matný povlak, odolný proti otěru, poškrábání, povětrnostním podmínkám a UV záření.

PRODUKT PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

PODKLAD

Podkladový lak.


POMĚRY MÍCHÁNÍ/ŘEDĚNÍ:



	Podle objemu	Podle hmotnosti
Bezbarvý lak	2	100
Matný		
Tužidlo	1	50
Akrylátové ředidlo RANAL	10-20%	9-18

POZOR: Před přidáním tužidla, lak důkladně promíchejte!

VISKOZITA NÁSTŘIKU, TRYSKA STŘÍKACÍ PISTOLE, PRACOVNÍ TLAK



DIN 4/20°C 22÷25 s, Ø 1,3 ÷ 1,4 mm, 3÷4 bar


TECHNICKÝ LIST

POSTUP




Lak naneste na předem nastříkanou a vysušenou základovou vrstvu.
Každou ze dvou vrstev nanášejte zvlášť.

DOBA ODPAŘOVÁNÍ



Doba odpařování z mezivrstvy 5 ÷ 10 min (v závislosti na teplotě, tloušťce vrstvy a na množství použitého tužidla).

DOBA SCHNUTÍ



Po 15 minutách od nanesení poslední vrstvy může být povlak při zvýšené teplotě vytvrzen.

Prachosuchost:

45 min. při 20°C nebo 10 min. při 60°C.

Užitková tvrdost:

6 hod. při 20°C nebo 1 hod. při 60°C


Celková tvrdost:

po 7 dnech při 20°C

TLOUŠŤKA VRSTVEV

Jednotlivá suchá vrstva: 25-30 µm

DOBA ZPRACOVATELNOSTI SMĚSI



Při použití tužidla:
kolem 4 hod. při teplotě 20°C

PODKLAD

Podkladový lak.

VYDATNOST

1 litr laku + tužidlo ve správném poměru stačí na zhruba 9 m² s tloušťkou suché vrstvy 50 µm.

TECHNICKÝ LIST

TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY:

VOC II/B/e = 840 g/l (pro směs připravenou k použití)

VOC skuteč. = 593 g/l

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Skladujte na tmavém a suchém místě mimo tepelných a zápalných zdrojů. Doba použitelnosti při teplotě 20 °C je pro lak 24 měsíců od data výroby a pro tužidlo 24 měsíců od data výroby.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Rozpouštědlo pro nitrocelulóзовé hmoty nebo akrylátové ředidlo značky RANAL

BOZP PŘEDPISY

Podle bezpečnostního listu pro daný produkt.

BALENÍ

Art. č.	Objem, L	Kompletní balení, ks.:	Hmotnost kartonu, kg
30101 (lak)	0,5 l		
30102 (tuž.)	0,25 l		
30101-1 (kpl.)	0,5+0,25 l		

Poskytnuté informace jsou založeny na pečlivých laboratorních studiích a dlouholetých zkušenostech. Silná pozice na trhu neznamená, že nebudeme neustále kontrolovat kvalitu našich produktů. Naše společnost není odpovědná za konečné výsledky vyplývající z nesprávného použití.