

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2:1 HS SUPER FAST PROFESSIONAL

Прозрачный акриловый лак HS SUPER FAST PROFESSIONAL отличается повышенной устойчивостью к царапинам и, по сравнению с другими лаками, чрезвычайно коротким временем отверждения. Лак можно полировать уже через 5 минут при температуре 60°C. Затвердевает при 20°C, полируется через 3-4 часа. Может быть применен при выполнении локального ремонта, так и при полной окраске автомобиля.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАКА

- ✓ Чрезвычайно короткое время отверждения.
- ✓ Высокоглянцевое покрытие.
- ✓ Высокая твердость лака.
- ✓ Высокая устойчивость к царапинам.

ЦВЕТ ИЗДЕЛИЯ


Бесцветный.

Выходной блеск: 95.

ОСНОВАНИЯ

Лак наносится на предварительно нанесенные и высушенные базовые слои.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ



Лак:	100
Отвердитель HS (быстрый):	50
Акриловый растворитель:	0 – 5%

ВНИМАНИЕ! Количество разбавителя рассчитывается относительно количества самого лака.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ, СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Вязкость распыления (DIN 4/20°C):

Без разбавителя:	16 – 18 с
Без пыли:	20 – 25 мин. в 20°C
Сопло пистолета, рабочее давление:	Ø1,3÷1,4 мм, 3÷4 бар

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

Количество слоев:	2
Давление:	2 – 2,5 бар
Сопло:	1,3 – 1,4 мм
Испарение между слоями:	10 – 12 минут


Первый слой лака следует наносить на ранее нанесенный и высохший слой базового покрытия.

Второй слой следует нанести полным распылением и оставить до полного растекания и затвердевания.

ВНИМАНИЕ! СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ: Нагревание лампой начинайте не ранее, чем через 15 мин. от нанесения последнего слоя.


ВНИМАНИЕ! При покраске больших поверхностей рекомендуется использовать медленный акриловый отвердитель и разбавитель.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СМЕСИ С МОМЕНТА СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ



60 минут при 20°C.

ВРЕМЯ СУШКИ



5 минут при 60°C.

3-4 часа при 20°C.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая твердость: 3 часа в 20°C
5 мин. в 60°C

Полное отвердевание: 4 дня

Удельный вес:
Лак: около 1,0 г/см³
Отвердитель: около 1,0 г/см³

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД

1 литр лака + отвердитель в соответствующей пропорции позволяет получить примерно 9 м² сухого слоя толщиной 50 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

VOC II/V/e = 840 г/л,
VOC = 500 г/л
Лак соответствует стандарту Директивы ЕС 2004/42/CE/II,V/e (840).

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Растворитель для нитроцеллюлозных изделий или Растворитель RANAL для акриловых изделий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения в заводской упаковке при температуре 20°C составляет:

- ✓ Лак HS SUPER FAST PROFESSIONAL - 24 месяца.
- ✓ Отвердитель HS SUPER FAST - 12 месяцев.
- ✓ **ВНИМАНИЕ!** Хранить в плотно закрытой упаковке, в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Избегайте воздействия солнечных лучей.

ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с паспортом безопасности материала для данного продукта.

УПАКОВКА

Артикул №	Тип	Объем (л)	Упаковка (шт.)	Упаковка (кг)
31218-1	ЛАК	1	6	6,84
30815-1	ОТВЕРДИТЕЛЬ	0,5	6	3,53

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы оставляем за собой право не нести ответственность за конечный результат в случае неправильного использования.