ЦИНК-СПРЕЙ

Цинк-спрей — универсальное покрытие для металлических поверхностей, требующих защиты от коррозии, на основе цинка в модифицированной смоле. Типичные области применения включают защитную окраску деталей из черных металлов после сварки и обеспечение долговременной защиты металлических монтажных систем. Подходит для всех металлических поверхностей. Ускоряет высыхание красок. Не содержит кобальта.

ЦВЕТ ПРОДУКТА

Серый.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- ✓ Защитная покраска деталей из черных металлов после сварки.
- ✓ Обеспечивает долговременную защиту металлических монтажных систем.

СВОЙСТВА

- ✓ Превосходная защита деталей от коррозии из черных металлов.
- ✓ Ускоряет высыхание красок.
- ✓ Не содержит кобальта.
- ✓ Можно покрывать большинством доступных красок и покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 20°C (г/мл): 1,46

Вязкость: не относится (готовый к использованию аэрозоль).

Испытание в солевом тумане DIN 50021 + DIN 53210: 60 мкм 250 часов -> Ri 0

Время высыхания (20°C): Слой толщиной 40 мкм пригоден для окраски минимум через 6 часов и в течение 24 часов.

Рекомендуемая толщина сухого слоя: 60 мкм

Рекомендуемая рабочая температура (°C): -50 - 100

Пиковая температура (°C): 130

Температура применения (°C): 10-25

Аэрозоль:

Пропеллент: диметиловый эфир

Плотность (20), г/мл: 1,059

Давление (20), Бар: 4,0

Расход (20°C), г/с: 1,9

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Хорошо встряхнуть перед использованием; минимум в течении 2 минут после того, как шарик внутри банки высвободится.
- ✓ Поверхность должна быть сухой и чистой, без грязи, ржавчины, жира и т.п.
- ✓ Нанесите ровным слоем на подготовленную к покраске поверхность.
- ✓ Дать испариться/высохнуть.
- ✓ Очистите сопло после использования, чтобы предотвратить засорение: Держите баллон вверх дном и нажимайте на клапан, пока из него не пойдет только газ.
- ✓ Сухой на ощупь: 60 мин.
- ✓ Количество слоев: 2
- ✓ Время выдержки между слоями: 10-15 мин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

- ✓ Время выдержки перед нанесением другого продукта: не менее 6 часов.
- ✓ Общее время сушки: 24 ч.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Прохладное (10-20°C) и сухое место.

Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20⁰ С составляет 60 месяцы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ✓ Беречь от тепла, искр, открытого огня и горячих поверхностей. - Не курить.
- ✓ Баллон под давлением: Не протыкать и не сжигать, даже после использования.
- ✓ Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания.
- ✓ Избегайте вдыхания аэрозоля.
- ✓ Используйте защиту для глаз/лица.
- ✓ Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

УПАКОВКА

НОМЕР АРТ.	ТИП	ТАРА, (МЛ)	КОРОБКА, (ШТ.)	КОРОБКА (КГ)
80662	ЦИНК-СПРЕЙ	400	12	

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный результат при неправильном их использовании.