

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Средство, увеличивающее адгезию

Однокомпонентное средство для повышения адгезии грунтовок, акриловых и полиуретановых лаков к различным типам оснований. Особенно рекомендуется для лакирования искусственных элементов, в том числе полипропилена и его смесей. Наносится пульверизатором.

ПОВЕРХНОСТИ

- пластмасы, особенно полипропилен ПП и его смеси,
- сталь,
- алюминий,
- оцинкованная сталь,
- нержавеющая сталь,
- полиэфирные и эпоксидные ламинаты,
- дерево,
- бумага.

ЦВЕТ

Желтоватый.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность необходимо тщательно обезжирить средством для удаления силикона RANAL, удалив следы силикона и других загрязнений. Затем протереть поверхность абразивной тканью и снова обезжирить. В случае пластмасс перед началом лако-красочных работ желательно нагреть элемент до температуры 50°C, эта процедура облегчает удаление силиконовых соединений с поверхности.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ

При необходимости нанесите один или два влажных слоя общей толщиной до 15 мкм. Подождите 5-10 минут для испарения между слоями. Не обрабатывайте поверхность перед нанесением последующих слоев. Поледующие слои наносить не позднее, чем через 12 часов.

Предприятие RANAL OOO

Факс: +48 34 320 12 16

Регистрационный номер: 000029202

Тел.: +48 34 329 45 03 Лодзка 3 42-240 Рудники, PL www.ranal.pl ranal@ranal.pl





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ВЯЗКОСТЬ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ



Изделие поставляется в готовом для использования виде:

DIN $4/20^{\circ}$ C $10\div12$ s, $\varnothing 1.3\div1.4$ mm, $3\div4$ бар

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:



15 мин. при 20°С для толщины ок. 15 мкм.

ТОЛЩИНА СЛОЕВ

За один проход достигается толщина слоя ок. 8 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

VOC действительные = 840 г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в темном и сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок хранения в заводской закрытой упаковке при температуре 20°C - 24 месяца.

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 24 miesiące.

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов или разбавитель RANAL для акриловых продуктов.

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА

В соответствии с Паспортом Безопасности Опасной Субстанции для данного изделия.

Упаковка:

Изд. №	Емкость:	Групповая упаковка, шт.:	Вес коробки, кг:
40001	0,5 Л	6	3,20 кг

Приведенная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Наша сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы не несем ответственности за конечные эффекты, вызванные неправильным использованием.

Предприятие RANAL OOO

Регистрационный номер: 000029202

Тел.: +48 34 329 45 03 Лодзка 3 <u>www.ranal.pl</u> **Факс:** +48 34 320 12 16 42-240 Рудники, PL ranal@ranal.pl

