

ZINC ALU SPRAY



Zinc Alu Spray RANAL быстросохнущая и хорошо укрывающая антикоррозийная грунтовка, которая характеризуется отличным нанесением с сохранением цвета, является аналогом горячего цинкования. После отвердевания устойчива к температурам до 300°C. Может использоваться без предварительного использования эпоксидной или акриловой грунтовки.

- ✓ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ✓ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ!**

- ◆ Для стальных конструкций и при производстве оборудования.
- ◆ В машиностроении, судостроении, кузовных работах.
- ◆ В строительстве и многих других отраслях.
- ◆ В качестве антикоррозионного защитного покрытия для широкого спектра применений.
- ◆ Для ремонта поврежденных поверхностей элементов из оцинкованной стали.

- ◆ Превосходное сочетание цвета с поверхностями оцинкованными горячим способом.
- ◆ Адгезия практически ко всем металлам.
- ◆ Можно красить без грунтовки.
- ◆ Быстрое высыхание (Пылесухость через 15 минут, высыхает на ощупь примерно через 60 минут).
- ◆ Экономичен за счет высоких укрывистых свойств.
- ◆ Хорошая электропроводность, поэтому подходит для точечной сварки.
- ◆ Подходит для таких поверхностей, как сталь, чугун, алюминий, цинк и многие другие.
- ◆ Термостойкость до 300°C. Температура может вызвать небольшое изменение цвета, но это не повлияет на стабильность.
- ◆ Соотношение цинка: 11-12% и алюминий: 26-27% (лабораторные значения для сухого покрытия).

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть сухой, обезжиренной, очищенной от пыли, остатков покрытия и ржавчины. Оптимальный способ подготовки поверхности - пескоструйная обработка. Оптимальные условия для работы с продуктом - комнатная температура (20°C). Встряхивать в течение примерно 2 минут после того, как услышите грохот шариков для смешивания. Грунтовку наносят в два слоя на расстоянии 20-25 см от основания. Второй слой наносите после полного высыхания первого. Оптимальная защита от коррозии обеспечивается толщиной покрытия 60-80 мкм.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС)

II/V/e Предел =840 г/л, VOC = 646 г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности продукта при хранении в заводской закрытой таре и температуре 20°C составляет 60 месяцев.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Поступать согласно Паспорту Безопасности Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА

Номер арт.	Тара, л	Коробка, шт.	Вес коробки, кг:
20517	0,4	12	5,20

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный результат при неправильном их использовании.