

KARTA TECHNICZNA

Środek zwiększający przyczepność

Jednokomponentowy środek do zwiększenia przyczepności podkładów, lakierów akrylowych i poliuretanowych do różnego rodzaju podłoży. Szczególnie zalecany przy lakierowaniu elementów sztucznych, w tym również polipropylenu i jego mieszanin. Nanosi się za pomocą pistoletu lakierniczego.

PODŁOŻE

- ◆ tworzywa sztuczne, szczególne polipropylen PP i jego mieszaniny,
- ◆ stal,
- ◆ aluminium,
- ◆ stal ocynkowana,
- ◆ stal nierdzewna,
- ◆ laminaty poliestrowe i epoksydowe,
- ◆ drewno,
- ◆ papier.

KOLOR


Żółtawy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże przeznaczone do pokrycia należy starannie odtłuścić Zmywaczem do usuwania silikonu RANAL usuwając ewentualne ślady silikonów i innych zanieczyszczeń. Następnie powierzchnie przetrzeć włókniną ścierną i ponownie odtłuścić. W przypadku tworzyw sztucznych wskazane jest przed rozpoczęciem prac lakierniczych wygrzać element w temperaturze 50°C, zabieg ten ułatwia usuwanie związków silikonu z powierzchni.


ZASADY POSTĘPOWANIA

Nanosić jedną lub ewentualnie dwie mokre powłoki uzyskując w sumie grubość do 15 µm. Między warstwami pozostawić czas na odparowanie od 5 do 10 min. Nie obrabiać podkładu przed nałożeniem kolejnych powłok. Następne warstwy nakładać nie później niż po 12 godz.

KARTA TECHNICZNA**LEPKOŚĆ NATRYSKOWA**

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia:

DIN 4/20°C 10÷12 s, Ø 1.3 ÷ 1.4 mm, 3÷4 bar

CZAS SCHNIĘCIA

15 min w 20°C dla grubości ok. 15 µm.

GRUBOŚĆ WARSTW

W jednym przejściu uzyskuje się grubość warstwy ok. 8 µm.

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

VOC rzeczywiste = 840 g/l

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 24 miesiące.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych lub Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych RANAL.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Opakowanie:

Art. Nr	Pojemność:	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
40001	0,5 L	6	3,20 kg

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.